Technical data

150g/m² - 2 sides coated

GRIP SHEET®

TEST	UNIT	NORM		VALUE	SPECIFICATIONS
Weight final product	g/m²	NF EN ISO 536, 1996		188	183 - 192
Thickness	µm	NF EN ISO 534, 2005		326	295 - 356
BREAKING STRENGTH IN TENSION					
Resistance	kN/m	NF EN ISO 1924.2, 1995	SM	9,02	
			ST	3,71	
Rupture length	meters		SM	5181	
			ST	2131	
Elongation	%		SM	2,1	
			ST	3,3	
Burst Index	kPa	NF EN ISO 2758, 2004		333	
Friction coefficient	°	NF Q 03-083,1993	SM	51,1	
air porosity	cm³/m².Pas	NF ISO 5636.3, 1992		14	
toxicity				None	
Skin irritation				None	
Reuse		NF EN 13429		Yes	
Recyclability				Yes	♻

ENDUPACK

- Pallet quantity = 3,500 sheets
- % of tolerance : 2%
- Warehousing conditions: Insensitive to heat/cold